



## ARLOK 35

Клей универсальный многоцелевого применения. Для приклеивания на влажный клеевой слой, на подсушенный клеевой слой, а также контактным способом всех типов ПВХ, ковровых и текстильных покрытий в рулонах и плитке, с различными подложками, на впитывающие и не впитывающие влагу основания. Морозостойкий. Не содержит растворителей.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 58211-2018

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Полимерная дисперсия
Цвет	Бежевый
Консистенция	Средневязкая

- Морозостойкий
- Термостойкий в процессе эксплуатации
- Не содержит растворителей
- Пригоден для теплых полов и под мебель на роликах
- Пригоден для помещений с высокими проходимостью и степенью нагрузки
- Имеет высокую начальную и конечную клеящую способность
- Пригоден для укладки покрытий на влажный клеевой слой, на подсушенный клеевой слой, а также для приклеивания покрытий контактным способом

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 220 – 270 г/м <sup>2</sup> -шпатель А1/А2, ок. 430 – 450 г/м <sup>2</sup> - шпатель В1
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Плотность	Ок. 1,29 г/см <sup>3</sup>

### НАЗНАЧЕНИЕ

Клей предназначен для приклеивания:

- всех типов ПВХ;
- ковровых и текстильных покрытий в рулонах и плитке, с различными подложками (требуется предварительное тестирование на совместимость материалов) на впитывающие и невпитывающие влагу основания.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
------------------	---

**Arlok 35**

<b>Инструмент</b>	Зубчатый шпатель А1/А2, В1 - в зависимости от типа основания и вида покрытия
<b>Рабочее время</b>	Ок. 30 минут на впитывающих основаниях, ок. 90 минут на невпитывающих основаниях при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
<b>Время подсушки</b>	20 – 60 минут- для невпитывающих оснований при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
<b>Время подсушки</b>	Ок. 10 - 20 минут -для впитывающих оснований
<b>Время высыхания</b>	Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
<b>Срок хранения</b>	15 месяцев
<b>Температура применения</b>	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).
<b>Морозостойкость</b>	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

#### Основание:

- Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, выровненным и просушенным, без трещин, очищенным от остатков мастики, пыли, жиров, масел, и других материалов снижающие клеящую способность.
- Основание с недостатками необходимо дополнительно доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и выравнивающую смесь.
- Не рекомендуется производить укладку покрытия сразу после нанесения клея на загрунтованную поверхность основания без нанесения на основание слоя шпатлевки или нивелирующей смеси толщиной не менее 3мм (для увеличения впитывающей способности основания).
- Температура клея и основания должна быть не ниже 15°C, относительная влажность воздуха не выше 75% (рекомендуемая 65%).

#### Инструкция по применению:

- На поверхности клея допускается образование полимерной пленки. Перед применением пленку необходимо удалить.
- Клей тщательно размешать! После этого клей готов к применению.
- В случае применения для текстильных покрытий требуется предварительное тестирование на совместимость материалов!
- Нанести клей с помощью зубчатого шпателя А1, А2 или В1. Размер зубцов шпателя зависит от ровности поверхности и основы покрытия: для гладкой основы (виниловые покрытия) используется зубчатый шпатель А1 и А2, для структурированной (текстильные покрытия) В1.
- При укладке покрытия подложка должна полностью соприкасаться с клеевыми рифами. Время предварительной подсушки зависит от температуры помещения, влажности воздуха, ровности основания и количества нанесенного клея.
- Термостойкий в процессе эксплуатации

#### Способы укладки напольного покрытия:

- **Во влажное клеевое поле** – способ используется при укладке на впитывающие воду основания. После нанесения клея шпателем А2 или В1 подождать 10-20 мин. (время подсушки). Способ проверки состояния готовности клея можно произвести при помощи прикосновения пальцем руки к клеевым рифам, образованными шпателем – клей должен переходить на палец, при этом следы должны быть в виде ровных полос.
- На высохший клеевой слой (одностороннее приклеивание) – способ используется при приклеивании на невпитывающие воду основания паронепроницаемых покрытий. Клей наносится шпателем А1, при этом клеевой слой необходимо полностью подсушить.
- Время подсушки прикл. 20 - 60 минут в зависимости от климатических условий в помещении.
- Способ проверки состояния готовности клея можно произвести при помощи прикосновения пальцем руки к клеевым рифам, образованными шпателем - в этом случае клей не должен переходить на палец.
- **Контактный способ приклеивания** – способ специальный и используется, например, при необходимости укладки покрытий на вертикальные поверхности. Клей нанести на основание и основу покрытия шпателем А1 или валиком, аналогично одностороннему приклеиванию, дать ему полностью подсохнуть. После подсушки в течение прикл. 60 минут уложить покрытие. Уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем приглаживания или с помощью прикаточного валика (весом 30-50 кг), особенно в области швов.
- Через 30 - 40 мин. покрытие еще раз прикатать валиком.
- Для всех способов приклеивания укладку напольных покрытий производить при температуре воздуха не ниже 15°C и относительной влажности не выше 75% (рекомендованная 65%).
- Сварку швов (стыков) покрытия можно производить не ранее чем через 24 часа. В течение 72 часов после приклеивания напольного покрытия не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.
- Свежие клеевые загрязнения немедленно удалить водой. Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью воды или моющих средств, предварительно убедившись, что внешний вид покрытия не будет испорчен.

#### Дополнительная информация

- Напольное покрытие должно пройти процесс акклиматизации.
- Соблюдайте инструкцию (указания) по укладке от производителя напольных покрытий. При работе с древесным основанием (дерево, ДСП, ДВП) необходимо учитывать качество основания или получить дополнительную информацию у производителя.
- При работе продукт не требует специальных мер безопасности. Рекомендуется работать в перчатках. При попадании клея в

**Arlok 35**

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

**forbo**

- глаза тщательно промойте их водой, немедленно обратитесь к врачу.
- Только пустые упаковки выбрасывать в мусоросборник. Затвердевший продукт = домашний мусор, незатвердевший продукт = коммунальное место сбора мусора.

---

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

---

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

---

## УПАКОВКА

---

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
35	Arlok	1,3 кг нетто	4607164120337	
35	Arlok	3,5 кг нетто	4607164120344	
35	Arlok	6,5кг нетто	4607164120351	
35	Arlok	13 кг нетто	4607164120368	

**Arlok 35**