

# Moduleo Next & Next Acoustic

Технические спецификации

**moduleo**<sup>®</sup>  
design floors

## Информация о продукте

		<b>Moduleo Next Acoustic</b>	<b>Moduleo Next</b>
Норматив	EN 16511:2014 + A1:2019	Соответствует	Соответствует
Класс нагрузки	EN ISO 10874	23 - 32	23 - 33
Общая толщина	EN ISO 24346	5 мм	5 мм
Встроенная подложка		1 мм	-
Тиснение	-	естественная текстура поверхности	тиснение синхронизировано с рисунком
Поверхность	-	Усовершенствованное полиуретановое покрытие со слоем, защищающим от царапин и пятен	
Замок	-	Uniclic <sup>®</sup>	

## Размер и упаковка

Общий вес, гр/м <sup>2</sup>	EN ISO 23997	7000 гр/м <sup>2</sup>	8600 гр/м <sup>2</sup>
Планка стандарт	EN ISO 24342	125,1 x 18,9 см	125,1 x 18,9 см
Плитка стандарт	EN ISO 24342	61 x 30,3 см	
Упаковка планок стандарт	-	9 шт/упак. - 2,128 м <sup>2</sup>	9 шт/упак. - 2,128 м <sup>2</sup>
Упаковка плиток стандарт	-	10 шт/упак. - 1,85 м <sup>2</sup>	

## Результаты тестов

Воспламеняемость	EN 13501-1		Bfl-S1
Класс пожарной опасности	123-ФЗ		KM2
Устойчивость к возникновению царапин	EN 16094		MSR-A1 MSR-B2
Классификация износоустойчивости	EN 660-2		Группа Т
Устойчивость к скольжению	EN 13893		DS
Коэффициент противодействия скольжению	EN 16165 annex B		R9-10
Остаточная деформация	EN ISO 24343-1		≤ 0,20мм
Устойчивость к давлению ножек мебели	EN 424		Без повреждений (тесты с ножками типа 0)
Стабильность размеров после воздействия тепла	EN ISO 23999		≤   0,25   %
Теплопроводность	EN ISO 10456		0,27 Вт/(м.К)
Термическое сопротивление	EN 12667		0,015 м <sup>2</sup> . К/Вт
Электростатика	DIN EN 1815		< 2 кВ
Эмиссия формальдегида	EN 717-1		E1
Шумоизоляция	EN ISO 717-2	до 19 дБ Δ LLW	до 5 дБ Δ LLW
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN ISO 4918		Без повреждения защитного слоя, без деламации
Устойчивость к возникновению стойких пятен	ISO 26987:2012		Хорошая
Выгорание	EN 105-B02		8
Применение с подогревом пола	-		Возможно, макс. t - 27°C
Фаска	-		4V, механическая
Срок службы (лет)	-	20 лет	25 лет

Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при эксплуатации в нормальных условиях. Компания оставляет за собой право изменять информацию без предварительного письменного уведомления. Актуальная версия доступна на веб-сайте. Мы оставляем за собой право на любые технические усовершенствования.

Напечатанные изображения могут отличаться от цвета реального материала из-за особенностей полиграфического производства.

Цвет материала может незначительно отличаться от цвета образца, т.к. образец представляет собой лишь небольшую часть дизайна. Не является браком.

