

Информация о продукте

Норматив	ISO 10582	Соответствует	Соответствует
Класс нагрузки	EN ISO 10874	23 - 32	23 - 33
Общая толщина	EN ISO 24346	2,35 мм	2,50 мм
Защитный слой	EN ISO 24340	0,40 мм	0,55 мм
Полиуретановый лак	-	Twinguard®	Twinguard®

Размер и упаковка

Общий вес, гр/м ²	EN ISO 23997	3821 гр/м ²	4059 гр/м ²
Планка XL	EN ISO 24342	-	149,8 x 21,4 см
Планка стандарт	EN ISO 24342	132 x 19,6 см	132 x 19,6 см
Планка ёлочка	EN ISO 24342	-	63,2 x 15,8 см
Плитка XL	EN ISO 24342	-	98,6 x 49,3 см
Плитка стандарт	EN ISO 24342	65,9 x 32,9 см	65,9 x 32,9 см
Плитка квадрат	EN ISO 24342	-	49,3 x 49,3 см
Упаковка планок XL	-	-	10 шт/упак. - 3,21 м ²
Упаковка планок стандарт	-	15 шт/упак. - 3,88 м ²	14 шт/упак. - 3,62 м ²
Упаковка планок ёлочка	-	-	24 шт/упак. - 2,40 м ²
Упаковка плиток XL	-	-	10 шт/упак. - 4,86 м ²
Упаковка плиток стандарт	-	18 шт/упак. - 3,90 м ²	16 шт/упак. - 3,47 м ²
Упаковка плиток квадрат	-	-	14 шт/упак. - 3,40 м ²

Результаты тестов

Воспламеняемость	EN 13501-1	Bfl-S1
Класс пожарной опасности	123-ФЗ	KM2
Устойчивость к возникновению царапин	EN 16094	MSR-A2 MSR-B1
Прямоугольность и прямолинейность	EN ISO 24342	≤ 400 мм: ≤ 0,25 мм > 400 мм: ≤ 0,35 мм
Устойчивость к скольжению	EN 13893	DS
Коэффициент противодействия скольжению	EN 16165 annex B	R9-10
Остаточная деформация	EN ISO 24343-1	Норма: ≤ 0,10мм Средний результат тестов: 0,03мм
Устойчивость к давлению ножек мебели	EN 424	Без повреждений (тесты с ножками типа 0)
Изгиб	EN ISO 23999	Норма: ≤ 2 мм. Средний результат тестов: ≤ 2 мм
Стабильность размеров после воздействия тепла	EN ISO 23999	Норма: ≤ 0,25 % Средний результат тестов: ≤ 0,05 %
Теплопроводность	EN ISO 10456	0,27 Вт/(м.К)
Термическое сопротивление	EN 12667	0,01 м ² . К/Вт
Электростатика	DIN EN 1815	< 2 кВ
Эмиссия формальдегида	EN 717-1	E1
Шумоизоляция	EN ISO 717-2	3 дБ
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN ISO 4918	Без повреждения защитного слоя, без деламации
Устойчивость к возникновению стойких пятен	ISO 26987:2012	Хорошая
Выгорание	EN 105-B02	≥ 6
Применение с подогревом пола	-	Возможно, макс. t - 27°C
Фаска	-	4-сторонняя микро-фаска
Срок службы (лет)	-	20 лет / 25 лет

Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при эксплуатации в нормальных условиях. Компания оставляет за собой право изменять информацию без предварительного письменного уведомления. Актуальная версия доступна на веб-сайте. Мы оставляем за собой право на любые технические усовершенствования.

Напечатанные изображения могут отличаться от цвета реального материала из-за особенностей полиграфического производства.

Цвет материала может незначительно отличаться от цвета образца, т.к. образец представляет собой лишь небольшую часть дизайна. Не является браком.



EN14041: 2004 / AC:2006
Heterogeneous PVC Floorcoverings
ISO 10582:2018